

ICS 85.080
CCS Y 39

DB4403

深 圳 市 地 方 标 准

DB4403 ×—××××

纸浆模塑制品绿色评价规范

Green evaluation specifications for pulp molding product
(征求意见稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

深圳市市场监督管理局 发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 2

4 技术要求 2

5 评价方法 4

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由深圳市市场监督管理局提出。

本文件由深圳市市场监督管理局归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

纸浆模塑制品绿色评价规范

1 范围

本文件规定了纸浆模塑制品的绿色产品评价要求和评价方法。

本文件适用于纸浆通过成型、压模、干燥等工序制得纸浆模塑制品，包括纸浆模塑餐具、蛋托、物流和工业包装制品等。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本标准；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

- GB/T 462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定
- GB 4789.15 食品卫生微生物学检验 霉菌和酵母计数
- GB 4806.8 食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品
- GB/T 7119 节水型企业评价导则
- GB 14934 食品安全国家标准消毒餐(饮)具
- GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则
- GB/T 18916.5 取水定额第5部分：造纸产品
- GB/T 19001 质量管理体系要求
- GB/T 19277.1 受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法 第1部分：通用方法
- GB/T 22804 纸浆、纸和纸板 汞含量的测定
- GB/T 23331 能源管理体系要求及使用指南
- GB/T 24001 环境管理体系要求及使用指南
- GB 31604.8 食品安全国家标准食品接触材料及制品 总迁移量的测定
- GB 31604.9 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定
- GB 31604.47 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定
- GB 31604.48 食品安全国家标准 食品接触材料及制品甲醛迁移量的测定
- GB 31604.49 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和 砷、镉、铬、铅、锑、锌迁移量的测定
- GB 31825 制浆造纸单位产品能源消耗限额
- GB/T 33761 绿色产品评价通则
- GB/T 34845 生活用纸可吸附有机卤素(AOX)的测定
- GB/T 35612 绿色产品评价 木塑制品
- GB/T 35773 包装材料及制品气味的评价
- GB/T 36787 纸浆模塑餐具
- GB/T 37860 纸、纸板和纸制品 邻苯二甲酸酯的测定
- GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

QB/T 5051 模塑纸餐具专用纸浆

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

纸浆模塑制品 pulp molding product

以纸浆为主要原料，按产品用途所需形状，经模塑等立体造纸技术制作成型的制品。

[来源：GB 4806.8-2016, 2.2]

3.2

纸浆模塑餐具 pulp molding tableware

纸浆通过成型、压模、干燥等工序制得的纸餐具。

[来源：GB/T 36787-2018, 3.1]

注：纸浆模塑餐具按用途分为模塑纸杯，模塑纸碗，模塑纸餐盒，模塑纸盘，模塑纸碟，模塑纸托等

3.3

绿色产品 Green product

在全生命周期过程中，符合环境保护要求，对生态环境和人体健康无害或危害小、资源能源消耗少、品质高的产品。

[来源：GB/T 33761-2017, 3.1]

3.4

纸浆模塑用再生（回收）原材料 Recycled raw materials for pulp molding

纸浆模塑餐具使用的再生（回收）原材料，主要是指生产加工过程的边角料及不合格品；其他纸浆模塑制品使用的再生（回收）原材料，除生产加工过程的边角料及不合格品外，还包括符合要求的其他回收纸。

4 评价要求

4.1 基本要求

4.1.1 生产企业污染物排放应符合相关环境保护法律法规的规定，应达到国家和地方污染物排放标准及总量控制指标要求。近3年无重大安全事故和重大环境污染事件。

4.1.2 生产企业能源消耗应达到国家标准、行业标准、地方标准的要求。

4.1.3 生产企业宜采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

4.1.4 生产企业应有专门的场所贮存生产过程中产生的固体废弃物，避免扬散、流失和渗漏，应减少固体废弃物的产生量和危害性，并对固体废弃物进行无害化处置和资源化利用。

4.1.5 生产企业宜按照 GB/T 24001、GB/T 23331、GB/T 19001 和 GB/T 45001 等建立并运行环境管理体系、能源管理体系、质量管理体系和职业健康安全管理体系。

4.1.6 生产企业应按照 GB 17167 的要求配备能源计量器具，并根据环保法律法规和标准要求，配备污染物检测和在线监控设备。

4.1.7 产品质量应符合现行国家和行业产品标准的要求。

4.2 评价指标要求

绿色纸浆模塑制品的评价指标从资源能源的消耗、以及对环境和人体健康造成影响的角度进行选取，包括资源属性指标、环境属性指标、能源属性指标和品质属性指标。具体评价指标名称、基准值及判定依据等应符合表 1 的规定。

表 1 绿色纸浆模塑制品评价指标要求

一级指标	二级指标	基准值		判定依据
		纸浆模塑餐具	其他纸浆模塑制品	
资源属性	基材	纸浆模塑餐具用纸浆应符合 QB/T 5051 的规定，其他原材料应无毒、无害、无污染	使用废纸生产纸浆模塑制品时，应严格控制来源，不应掺入有毒有害物质。不应使用下列废纸生产纸浆模塑制品： a) 未经分拣的混合废纸； b) 受到污染的医疗用纸和纸板； c) 从垃圾中分拣出来的受到污染的纸和纸板； d) 盛装化学品或含油脂食品等物品而被玷污的纸和纸板； e) 使用过的生活用纸，如厨房纸巾、纸巾纸、卫生纸	提供采购清单及证明材料
	再生（回收）原材料添加率/%	——	≥15	依据 GB/T 35612-2017 中 A. 1 进行测算并提供证明材料
	单位产品取水量 (m ³ /t)	≤15	≤70	依据 GB/T 18916.5 进行测算并提供证明材料
	化学品	符合 GB 9685 的要求	所使用化学品需经安全评价	提供采购清单及证明材料
能源属性	单位产品能耗 (kgce/t)	≤800	≤1000	依据 GB 31825 进行测算并提供证明材料
	清洁能源或可再生能源	鼓励采用清洁能源或可再生能源	鼓励采用清洁能源或可再生能源	提供企业自我声明及证明材料

环境属性	生物降解性能 ^a		a) 有机成分(挥发性固体含量)应不小于51%; b) 相对生物分解率应不小于90%;或者每个单一有机成分组分的生物分解率应不小于60%; c) 组分含量小于1%的有机物成分,也应可生物分解,可不提供可生物分解能力证明,但其混合物总量应小于5%	a) 有机成分(挥发性固体含量)应不小于51%; c) 相对生物分解率应不小于90%;或者每个单一有机成分组分的生物分解率应不小于60%; c) 组分含量小于1%的有机物成分,也应可生物分解,可不提供可生物分解能力证明,但其混合物总量应小于5%	按 GB/T 19277.1 检测, 提供检测报告
	重金属 (mg/kg)	砷 (As)	≤1.0	---	按 GB 31604.49—2016 中第一部分测定, 提供检测报告
		铅 (Pb)	≤3.0	≤50.0	按 GB 31604.49—2016 中第一部分测定, 提供检测报告
		镉 (Cd)	≤0.5	≤0.5	按 GB 31604.49—2016 中第一部分测定, 提供检测报告
		铬 (Cr)	≤50.0	≤50.0	按 GB 31604.49—2016 中第一部分测定, 提供检测报告
		汞 (Hg)	≤0.5	≤0.5	按 GB/T 22804—2008 测定, 提供检测报告
		总量 (铅、汞、镉、铬)	≤100	≤100	按 GB 31604.49—2016、GB/T 22804—2008 测定, 提供检测报告
		重金属 (以 Pb 计) 4% 乙酸 (体积分数) (60 °C, 2h)	≤1	---	按 GB 31604.9—2016 中第一法测定
	甲醛 (mg/dm ²)		≤1.0	---	按 GB 4806.8 附录 A 制备水提取试液, 然后按照 GB 31604.48 检测, 提供检测报告
	荧光性物质 [波长 254nm 和 365nm]		阴性	---	按 GB 31604.47 检测, 提供检测报告
	总迁移量 ^b (mg/kg ²)		≤10	---	按 GB 31604.8 检测, 提供检测报告
	可吸附有机卤素 (AOX) (mg/m ²)		---	≤5.0	按 GB/T 34845 检测, 提供检测报告

环境属性	邻苯二甲酸酯 (mg/kg)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	——	不得检出	按 GB/T 37860 检测, 提供检测报告
		邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	——	不得检出	
		邻苯二甲酸(2-乙基己基酯) (DEHP)	——	不得检出	
		邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	——	不得检出	
品质属性	含水率 (%)		≤7	≤12	按 GB/T 462 检测, 提供检测报告
	气味		评价结果应不大于 2 级	评价结果应不大于 2 级	按 GB/T 35773 检测, 提供检测报告
	微生物限量	大肠菌群 (50 cm ²)	不得检出	——	按 GB 14934 检测, 提供检测报告
		沙门氏菌 (50 cm ²)	不得检出	——	按 GB 14934 检测, 提供检测报告
		霉菌 (CFU/g)	≤50	——	在无菌环境下将样品剪成 5mm × 5mm 的纸屑, 然后按 GB 4789.15 检测, 提供检测报告
可回收标志		在产品表面印制可回收标志	在产品表面印制可回收标志	现场查看, 印制可回收标志 	
<p>注: a. 仅宣称可生物降解的产品考核。 b. 表面覆蜡的纸浆模塑餐具不考核总迁移量、可迁移性荧光物质。</p>					

5 评价方法

符合基本要求和评价指标要求的纸浆模塑制品, 可称之为“绿色产品”。

6 参考文献

- [1] GBT 35613-2017 绿色产品评价 纸和纸制品
[2] GB/T 37422 绿色包装评价方法与准则
[3] BB/T 0045 纸浆模塑制品 工业品包装

DB4403 ×-××××

[4] 《快递包装绿色产品评价技术要求》（国邮发 62 号）
